

**ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
«О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
(ТР 20__/00__/)**

Технический регламент «О безопасности продукции легкой промышленности»

Предисловие

Настоящий Технический регламент «О безопасности продукции легкой промышленности» (далее - Технический регламент) разработан в соответствии с «Рекомендациями по типовой структуре технического регламента Евразийского экономического сообщества», утвержденными Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27 октября 2006 года № 321, на основании «Положения о порядке разработки, принятия, внесения изменений и отмены технического регламента Таможенного союза», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2010 года №453 и согласно Графика разработки первоочередных регламентов Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 8 декабря 2010 года № 492.

При разработке настоящего технического регламента в качестве основы частично или полностью использованы **«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору»**, национальные, международные и региональные стандарты о безопасности продукции легкой промышленности.

Содержащиеся в техническом регламенте требования к безопасности продукции легкой промышленности являются обязательными и могут быть изменены только путем внесения изменений в настоящий технический регламент.

Стороны обеспечивают обращение продукции легкой промышленности, соответствующей настоящему регламенту на территории своих государств без применения дополнительных требований к продукции и к процедурам оценки соответствия.

Статья 1. Область применения

1. Настоящий технический регламент Таможенного союза распространяется на выпускаемую в обращение на территории государств – членов Таможенного союза продукцию легкой промышленности, предназначенную для взрослых.

2. К продукции, на которую распространяется действие настоящего технического регламента относятся:

- Материалы текстильные, в том числе тканые, трикотажные и нетканые полотна (бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные, прикладные, ворсовые);

- Изделия швейные из материалов текстильных, в том числе: белье нательное, постельное, столовое, банное, корсетные изделия, одежда верхняя (платья, блузки, сорочки, костюмы, юбки, брюки, джемперы, свитеры, куртки, плащи, пальто), одежда спортивная, купальники, чулочно-носочные изделия, перчаточные изделия, шарфы, платки головные, платки носовые, косынки, головные уборы, одеяла, покрывала, шторы;

- Трикотажные вязаные изделия;

- Ковры и изделия ковровые, дорожки напольные, напольные покрытия текстильные;

- Галантерея текстильная, нитки швейные, вышивальные, пряжа для ручного вязания;

- Обувь повседневная (в том числе для активного отдыха), модельная, легкая, домашняя, спортивная; кожаная, резиновая, полимерная, полимеротекстильная и резинотекстильная, валяная;

- Кожи (жесткие, юфтевые, хромовые, из спилка);

- Шкурки меховые выделанные;

- Одежда, головные уборы, воротники, манжеты, отделки, уборы, перчатки, рукавицы и прочие изделия из кожи и меха;

- Кожгалантерейные и шорно-седельные изделия.

3. Перечень продукции легкой промышленности, в отношении которой устанавливаются требования настоящего технического регламента, указан в Приложении 1 к настоящему Техническому регламенту.

4. Действие настоящего технического регламента не распространяется на продукцию, бывшую в употреблении или изготовленную по индивидуальным заказам, а также на:

- продукцию, разработанную и изготовленную для применения в медицинских целях;

- продукцию специальную, ведомственную, являющуюся средством индивидуальной защиты и материалы для ее изготовления;

- продукцию, предназначенную для детей и подростков;

- материалы упаковочные, мешки тканые;

- материалы и изделия из них технического назначения (бельтинг, фильтры, корд, и т.п.)

5. Настоящий технический регламент устанавливает обязательные требования к продукции легкой промышленности в целях защиты жизни и здоровья человека, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение пользователей продукции.

Статья 2. Определения

1. В настоящем Техническом регламенте применяются следующие термины и их определения:

1) биологическая безопасность – состояние изделия, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда здоровью или угрозой жизни пользователя из-за несоответствия микробиологических, физических и физико-гигиенических свойств установленным требованиям;

2) вредные химические вещества – химические вещества, которые во время обычного использования могут вызвать негативные отклонения в состоянии здоровья пользователя при содержании их в материале изделия, превышающем допустимые концентрации;

3) заявитель (декларант) – физическое или юридическое лицо, которое обращается за подтверждением соответствия своей продукции данному Техническому регламенту путем сертификации или путем принятия декларации о соответствии;

4) идентификация – установление соответствия конкретной продукции легкой промышленности в области применения настоящего технического регламента, ее описанию, предоставленному образцу-эталону;

5) индекс токсичности – интегральный показатель общей острой токсичности, определяемый «in vitro» (в пробирке) на культуре клеток;

6) механическая безопасность – комплекс количественных показателей механических свойств и конструктивных характеристик изделия, который обеспечивает снижение риска причинения вреда здоровью или угрозы жизни пользователя;

7) обращение продукции – движение продукции легкой промышленности от изготовителя к пользователю, охватывающее все процессы, которые продукция проходит после завершения ее производства;

8) химическая безопасность – состояние изделия, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда здоровью или угрозой жизни пользователя из-за превышения уровня концентрации вредных для здоровья пользователя химических веществ.

Статья 3. Правила обращения на рынке

1. Продукция вводится в обращение и размещается на рынке государств-членов Таможенного союза если:

1) соответствует требованиям настоящего Технического регламента, а так же другим техническим регламентам Таможенного союза, действие которых на нее распространяется;

2) не вводит в заблуждение пользователей относительно ее назначения и правил применения, обеспечивающих допустимый уровень риска;

3) имеет необходимые документы, подтверждающие безопасность продукции, в том числе: сертификат соответствия или декларацию о соответствии, инструкцию по эксплуатации, если ее наличие предусмотрено нормативными документами на конкретные виды продукции.

2. При размещении и обращении продукции на рынке должна предоставляться полная и достоверная информация о продукции путем маркировки в целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение пользователя относительно безопасности продукции.

Статья 4. Общие требования к безопасности продукции

1. Продукция по виду, назначению и конструкции должна соответствовать образцам-эталонам и техническим описаниям, утвержденным производителем продукции.

2. Для производства продукции должны применяться сырье и материалы, соответствующие требованиям действующих нормативных документов.

3. Безопасность изделий легкой промышленности оценивается по следующим показателям: механическим (прочность на разрыв, на истирание, прочность крепления, гибкость), химическим (предельное выделение вредных для здоровья химических веществ в воздушную и водную среду, перечень которых определяется в зависимости от химического состава материала), биологическим (гигроскопичность, воздухопроницаемость, удельное поверхностное электрическое сопротивление, индекс токсичности, устойчивость окраски).

4. Индекс токсичности изделий легкой промышленности в водной среде должен быть от 70% до 120% включительно, в воздушной среде - от 80% до 120% включительно.

Статья 5. Требования к безопасности текстильных и трикотажных материалов, предметов одежды из них, текстильной галантереи.

1. Текстильные, трикотажные и нетканые материалы и изготовленные из них изделия (далее - одежда и изделия; швейные и трикотажные изделия), характеризуются биологической и химической безопасностью, показатели которой устанавливаются в зависимости от их функционального назначения и сырьевого состава.

2. В зависимости от назначения одежда подразделяется на одежду первого, второго и третьего слоя.

К одежде первого слоя относят изделия, имеющие непосредственный контакт с кожей человека. К данной группе относятся следующие виды изделий: изделия бельевые (в том числе постельное и нательное белье);

корсетные и купальные изделия; головные уборы (летние); чулочно-носочные изделия; платки носовые и головные, и другие аналогичные изделия.

К одежде второго слоя относят изделия, имеющие ограниченный контакт с кожей человека. К данной группе относятся изделия платьево-блузочного, костюмного (бесподкладочные), брючного и сорочечного ассортимента и трикотажные изделия указанного ассортимента, а так же свитеры, джемперы, чулочно-носочные изделия зимнего ассортимента и другие аналогичные изделия.

К одежде третьего слоя относятся изделия, предназначенные для надевания поверх одежды второго слоя, в том числе: пальто, полупальто, куртки, плащи, костюмы (на подкладке) и другие аналогичные изделия.

3. Текстильные материалы и швейные изделия, изготовленные из текстильных материалов, а также трикотажные вязаные изделия по показателям, характеризующим биологическую безопасность, должны соответствовать нормам, указанным в Приложении 2 к настоящему Техническому регламенту.

Выделение вредных химических веществ (миграционные показатели) из текстильных материалов и изготовленных из них изделий не должно превышать норм, приведенных в Приложении 3 к настоящему Техническому регламенту.

Перечень контролируемых химических веществ определяют в зависимости от химического состава материала и вида изделия: в изделиях первого и второго слоев – в водной среде, в изделиях третьего слоя – в воздушной среде.

В текстильных материалах изделий первого и второго слоев определяют количество летучих химических вредных веществ, наличие которых обусловлено применением текстильно-вспомогательных веществ в процессе производства. Выделение химических летучих веществ в этом случае не должно превышать норм, указанных в Приложении 4 к настоящему Техническому регламенту.

Устойчивость окраски текстильных материалов и одежды из них первого слоя должна соответствовать степени «особо прочная».

Устойчивость окраски текстильных материалов и одежды из них второго и третьего слоя должна соответствовать степени «прочная».

Статья 6. Требования к безопасности обуви, кожгалантерейных и шорно-седельных изделий

1. Обувь характеризуется показателями механической, биологической и химической безопасности.

Механическая безопасность обуви определяется следующими характеристиками и должна соответствовать нормам, указанным в Приложении 5:

- 1) прочность крепления деталей низа обуви;
- 2) прочность крепления каблука;
- 3) гибкость обуви;
- 4) стойкость подошвы к многократному изгибу;
- 5) ударная прочность подошвы и прочность крепления втулки;
- 6) прочность ниточных швов верха обуви;
- 7) остаточная деформация подноски и задника;
- 8) водонепроницаемость резиновой, полимерной, резинотекстильной и полимернотекстильной обуви.

2. Биологическая безопасность обуви и материалов, используемых для ее изготовления должна соответствовать требованиям, указанным в Приложении 2 и 5.

3. Химическая безопасность обуви должна удовлетворять требованиям, установленным в Приложениях 3,7 к настоящему Техническому регламенту.

Контроль выделения вредных веществ из материалов обуви домашней и пляжной проводится в водной среде, остальных видов обуви в воздушной среде.

В зимней обуви не допускается подошва из полиуретана без термопластичного слоя с рифлением на ходовой поверхности для предотвращения скольжения.

В валяной обуви массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке) должна быть не более 0,7%.

2. Безопасность кожгалантерейных и шорно-седельных изделий характеризуется:

- 1) механическими показателями - разрывная нагрузка крепления ручек и плечевых ремней;
- 2) химическими показателями - предельное выделение вредных для здоровья химических веществ в модельную воздушную и водную среду;
- 3) биологическими показателями – определяемыми прочностью окраски изделий.

Показатели механической и биологической безопасности кожгалантерейных изделий, должны соответствовать требованиям, установленным в Приложении 6 к настоящему Техническому регламенту.

Предельно допустимые нормы выделения вредных веществ из материалов, применяемых при производстве обуви и кожгалантерейных и шорно-седельных изделий должны соответствовать требованиям, установленным в Приложении 7 к настоящему Техническому регламенту.

Контроль выделения вредных веществ из материалов кожгалантерейных изделий проводится в воздушной среде.

Статья 7. Требования к безопасности одежды и изделий из кожи и меха

Безопасность одежды и изделий из кожи и меха характеризуется химической и биологической безопасностью, которая должна соответствовать следующим нормам:

- 1) массовая доля свободного формальдегида в кожаной ткани и волосяном покрове – не более 300 мкг/г;
- 2) массовая доля водовымываемого хрома (VI) – не более 3,0 мг/кг;
- 3) температура сваривания кожаной ткани меха – не менее 50°C;
- 4) устойчивость окраски к сухому трению кожаной ткани – не менее 3 баллов, волосяного покрова – не менее 4 баллов*;
- 5) РН водной вытяжки кожаной ткани меха не менее 3,5.

2. Предельно допустимое содержание вредных веществ в материалах из кожи и меха, применяемых для производства одежды и изделий, должны соответствовать требованиям, установленным в Приложении 8 к настоящему Техническому регламенту.

*Устойчивость окраски кожаной ткани к сухому трению определяется для шкурок меховых выделанных с отделкой кожаной ткани и изделий, изготовленных кожаной тканью наружу.

Текстильные материалы в одежде и изделиях из меха должны соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым к текстильным материалам.

Статья 8. Требования к безопасности ковров, ковровых изделий, напольных покрытий, войлока, фетра, нетканых материалов и готовых изделий из этих материалов

1. Безопасность ковров, напольных покрытий, войлока, фетра, нетканых материалов и прочих готовых декоративных текстильных изделий должны соответствовать следующим нормам:

- изделия при обработке антисептиком не должны иметь запаха плесени;
- напряженность электростатического поля на поверхности изделия не более 15 кВ/м;
- устойчивость окраски не должна быть менее 3 баллов;
- изделия не должны относиться к группе легко воспламеняемых материалов.

Статья 9. Идентификация продукции

Перед процедурой подтверждения соответствия продукцию необходимо идентифицировать.

Идентификацию продукции по признакам, включающим наименование, вид, назначение продукции и соответствие ее показателей безопасности требованиям настоящего технического регламента, проводит:

- изготовитель (продавец или уполномоченный представитель иностранного изготовителя), заявляющий о соответствии продукции требованиям настоящего технического регламента и предоставляющий ее в обращение на территории государств-членов Таможенного союза;
- орган по сертификации в целях подтверждения соответствия продукции, подлежащей обязательной сертификации, требованиям настоящего Технического регламента.

Идентификация продукции, подлежащая подтверждению соответствия требованиям настоящего регламента осуществляется:

- документально, в соответствии с техническими описаниями моделей, образцами-эталоном на конкретные виды продукции, кодами классификатора Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, маркировкой и (или) сопроводительными документами;
- органолептически, по виду и назначению продукции, а также ее тождественности и характерным признакам, свойственным определяемому виду продукции;
- в случае невозможности идентификации продукции вышеуказанными способами она проводится инструментальными методами в соответствии с нормативными документами на конкретные виды продукции.

Статья 10. Подтверждение соответствия продукции требованиям настоящего Технического регламента*

Подтверждение соответствия продукции, включенной в единый перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению в странах Таможенного союза, осуществляется в форме сертификации или декларации.

Сертификации подлежат белье нательное и постельное из ткани и трикотажа, купальники, полотенца и обувь, кроме валяной.

Декларации подлежит вся остальная продукция легкой промышленности.

Продукцию для подтверждения соответствия представляет изготовитель (уполномоченный изготовителем представитель), продавец, импортер.

При подтверждении соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента, в форме обязательной сертификации, сертификацию проводит аккредитованный орган по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия).

При сертификации используются следующие схемы:

схема 1с - предусматривает проведение испытаний продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). Срок действия сертификата – не более 1 года;

схема 2 с - предусматривает проведение испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и оценку производства. Срок действия сертификата – не более 3-х лет;

схема 3с - предусматривает проведение испытаний продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) при наличии сертифицированной системы менеджмента качества. Срок действия сертификата – не более 5-ти лет.

При проведении органом по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) работ по подтверждению соответствия продукции требованиям настоящего Технического регламента заявитель (изготовитель, продавец, импортер или уполномоченный представитель) представляет органу по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) комплект документов на продукцию, подтверждающий соответствие продукции требованиям безопасности настоящего Технического регламента, который включает:

- технические условия или технические описания (при наличии);
- эксплуатационные документы (при наличии);
- товарно-транспортные документы (для партий продукции, ввозимой на территорию государств – членов Таможенного союза;
- документ, подтверждающий регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств – членов Таможенного союза;
- пояснительную записку, содержащую описание принятых технических решений и оценку рисков, подтверждающих выполнение требований безопасности настоящего Технического регламента, если взаимосвязанные с настоящим Техническим регламентом стандарты отсутствуют или не применялись;
- копию сертификата на систему менеджмента качества (при наличии).

Орган по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) имеет право запросить у изготовителя дополнительную документацию, необходимую для подтверждения соответствия продукции требованиям безопасности настоящего технического регламента.

Орган по сертификации (оценке (подтверждения) соответствия) проводит сертификацию предъявляемой продукции:

- рассматривает заявку и приложенные к ней документы и принимает решение по заявке;
- проводит идентификацию предъявленной продукции и отбор образцов для испытаний;
- организует проведение испытаний образца (образцов) продукции на соответствие требованиям взаимосвязанных с настоящим Техническим регламентом, стандартов и проводит экспертизу протокола (протоколов) испытаний;

- проводит оценку производства или использует результаты сертификации системы менеджмента качества для доказательства того, что система менеджмента качества позволяет изготовителю производить и выпускать в обращение на рынке продукцию, соответствующую требованиям безопасности настоящего технического регламента;

- выдает сертификат соответствия по единой форме, предусмотренной соответствующим соглашением государств-членов Таможенного союза.

Правила проведения сертификации устанавливаются в отдельном документе, утверждаемом компетентным органом Таможенного союза.

Декларирование соответствия продукции требованиям настоящего Технического регламента проводится с использованием следующих схем:

- схема 1д - принятие декларации о соответствии продукции требованиям настоящего Технического регламента на основании собственных доказательств. Срок действия декларации – не более 1 года;

- схема 2д - принятие декларации о соответствии продукции требованиям настоящего Технического регламента с участием третьей стороны – аккредитованной испытательной лаборатории (центра). Срок действия декларации – не более 3-х лет. При наличии у заявителя сертифицированной системы менеджмента качества срок действия декларации – не более 5-ти лет.

Состав доказательных материалов при принятии декларации о соответствии продукции требованиям настоящего технического регламента включает:

- информацию об объекте подтверждения соответствия;
- техническую или конструкторскую документацию, послужившую основанием для заявления о соответствии декларируемой продукции требованиям настоящего Технического регламента;

- документы, содержащие результаты испытаний продукции, в том числе протоколы испытаний типовых образцов – приемочных, приемо-сдаточных или контрольных, проведенных изготовителем (продавцом) или сторонними испытательными лабораториями;

- копию сертификата на систему менеджмента качества (при наличии).

В протоколах испытаний типовых образцов продукции должны быть указаны:

- наименование продукции;
- наименование, фактические и нормативные значения проверяемых показателей свойств продукции;
- номера и наименования нормативных документов на применяемые методы испытаний;
- перечень испытательного оборудования.

По желанию заявителя декларирование соответствия может быть заменено сертификацией.

*Может быть изменена и дополнена после принятия соответствующих документов Таможенного союза.

Статья 11. Требования к маркировке продукции

1. Маркировка продукции должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку продукции наносят на изделие, ярлык (этикетку), прикрепляемый к изделию, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок - вкладыш к продукции.

Маркировка должна содержать следующую обязательную информацию:

- наименование и (или) основное назначение продукции;
- наименование страны-изготовителя;
- фирменное наименование изготовителя, продавца или уполномоченного представителя;
- адрес изготовителя, продавца или уполномоченного представителя;
- знак обращения на рынке;
- срок годности продукции (при необходимости) или дату изготовления;
- номер партии продукции (при необходимости).

2. В дополнение к обязательным требованиям по маркировке продукции, потребителю должна быть представлена дополнительная информация в зависимости от вида и назначения продукции.

Для одежды и белья из текстильных материалов и вязаного трикотажа дополнительная информация должна содержать:

- вид и массовую долю (процентное содержание) исходного сырья в материале верха и подкладки изделия;
- размер изделия в соответствии с типовой размерной шкалой;
- символы по уходу за изделием;
- инструкцию по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости).

Для тканей, трикотажных и текстильных полотен, штучных изделий, ковров, одеял, покрывал, штор, дополнительная информация должна содержать:

- вид и массовую долю (процентное содержание) исходного сырья;
- линейные размеры (длина, ширина);
- степень устойчивости окраски;
- вид отделки;
- символы по уходу за изделием.

Для обуви дополнительная информация должна содержать:

- размер обуви;
- модель и (или) артикул изделия;
- вид материала, использованного для изготовления верха, подкладки и низа обуви.

Для одежды и изделий из меха, шкурок меховых выделанных дополнительная информация должна содержать:

- вид меха и вид его обработки (крашеный или некрашеный);
- размер изделия в соответствии с типовой размерной шкалой;
- символы по уходу за изделием;

- инструкцию по уходу за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости).

Статья 12. Маркировка знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза

1. Продукция легкой промышленности, соответствующая требованиям безопасности и прошедшая процедуру подтверждения соответствия должна иметь маркировку знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

2. Маркировка знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза осуществляется перед выпуском продукции в обращение на рынке.

3. Знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза наносится на каждую единицу продукции.

4. Допускается нанесение знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза на упаковку, вкладыш, ярлык, прилагаемые к нему эксплуатационные документы, если его невозможно нанести непосредственно на продукцию ввиду особенностей ее конструкции.

5. Маркировка продукции легкой промышленности знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза свидетельствует о ее соответствии требованиям всех технических регламентов, распространяющихся на нее и предусматривающих нанесение знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

Статья 13. Защитительная оговорка

1. Государства-члены Таможенного союза обязаны предпринять все меры для ограничения, запрета выпуска в обращение продукции легкой промышленности на таможенной территории государства-члена Таможенного союза, а также изъятия с рынка продукции, представляющей опасность для жизни и здоровья пользователей.

2. Компетентный орган государства-члена Таможенного союза обязан уведомить Комиссию Таможенного союза и компетентные органы других государств-членов Таможенного союза о принятом решении с указанием причин принятия данного решения и предоставлением доказательств, разъясняющих необходимость принятия данной меры.

3. Основанием для применения статьи защиты могут быть следующие случаи:

- невыполнение условий настоящего технического регламента;

- недостатки взаимосвязанных с настоящим техническим регламентом стандартов;

- другие причины запрета выпуска продукции легкой промышленности, в обращение на рынке.

4. Информация для потребителей должна быть изложена на государственном языке или языках государств-членов Таможенного союза, на территории которого данная продукция реализуется потребителю, за исключением наименования изготовителя, лицензиара (контролирующей организации) и наименования продукции, а так же другого текста, входящего в зарегистрированный товарный знак или промышленный образец, которые могут быть нанесены на языке регистрации.

Статья 14. Заключительные положения

1. С момента введения в действие настоящего Технического регламента нормативные документы и нормативные правовые акты государств-членов таможенного союза применяются в части, не противоречащей положениям настоящего Технического регламента.

2. Документы в сфере подтверждения соответствия, выданные до введения в действие настоящего Технического регламента, считаются действительными до окончания срока их действия.

**Перечень продукции, в отношении которой устанавливаются
требования настоящего Технического регламента**

Наименование группы продукции	Характеристика изделий	Код ТН ВЭД ТС
1	2	3
Ткани готовые и материалы нетканые:		
- бельевые	для постельного, нательного и корсетного белья; для столового белья (ткани скатертные, скатерти, салфетки).	5007, 5111, 5112, 5208 -5212, 5309 - 5311, 5407, 5408,
- полотенежные	для носовых платков, полотенец, простыней (купальных), гладкие, жаккардовые, вафельные, махровые	5512 – 5516, 5802, 5805, 5806, 5809, 5811, 6301 -6304
- одежные	плащевые и курточные, пальтовые, костюмные, платьево- костюмные, платьевые, блузочные, сорочечные, платочные и подкладочные	4304
- обувные	для верха и приклада обуви.	
- декоративные	для гардин, портьер и покрывал; скатертей, накидок, дорожек, для шезлонгов, террас и тентов, одеял	
- мебельные	для обивки мебели, матрацев, чехольные	
- ткани ворсовые	бархат, бархат для обуви, плюш одежный, мех одежный, мех для обуви	
Продукция трикотажной		

промышленности: - изделия бельевые, в т.ч. спортивного назначения - изделия верхние (верхний трикотаж) в т.ч. спортивного назначения - изделия чулочно-носочные - изделия перчаточные трикотажные (перчатки-варежки) - изделия платочно-шарфовые и головные уборы - полотна трикотажные - мех искусственный трикотажный (мех на трикотажной основе)	кальсоны, трусы, фуфайки, майки, сорочки, пижамы, гарнитуры, панталоны, комбинации, костюмы купальные, прочие жакеты, джемперы, куртки, жилеты, костюмы, блузки, юбки, платья, сарафаны, шорты, комплекты, халаты, брюки, комбинезоны, костюмы тренировочные и лыжные, брюки тренировочные и лыжные, рейтузы и прочие. колготки, чулки, рейтузы со следом, получулки, гетры, носки, подследники перчатки, варежки шарфы, платки, косынки, шапочки, береты из различных видов волокон и нитей, способов выработки мех для верхних изделий, воротников, отделки, подкладки, головных уборов, декоративного назначения (в т.ч. пледы)	6001,6002, 6003, 6004, 6005,6006, 6101-6117,4304
--	---	---

Изделия швейные: - одежда верхняя	пальто, полупальто, плащи, куртки, куртки спортивные, комбинезоны, полуккомбинезоны	6201 – 6208, 6210 – 6217, 6504; 6505
- сорочки верхние	сорочки верхние	
- изделия костюмные	костюмы, пиджаки, жакеты, куртки типа пиджаков, брюки, шорты, одежда домашняя верхняя	
- изделия плательные	платья (включая сарафаны, халаты), юбки, блузки, жилеты, фартуки, брючные комплекты	
- изделия бельевые и одеяла	трусы, белье нательное, белье постельное, пижамы, костюмы купальные, предметы женского туалета; одеяла стеганные	
- головные уборы	фуражки и кепи, шапки, шляпы и панамы, береты, тюбетейки	
Ковры и изделия ковровые, дорожки напольные	ковры, дорожки ковровые, дорожки напольные	5701, 5702, 5703, 5704, 5705
Галантерея текстильная	лента, тесьма, шнуры, изделия бахромные, изделия гардинно- тюлевые, полотно кружевное, кружева и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и др.	5803, 5804, 5807, 5808, 5809, 5810
Нитки, пряжа	нити швейные и вышивальные пряжа для ручного вязания	5401-5405
Войлок, фетр и нетканые материалы	Войлок , фетр и нетканые материалы	5602-5603

Обувь (кроме обуви для детей и подростков, ортопедической и специальной) Обувь спортивная мужская и женская (для баскетбола, волейбола, тенниса, футбола и регби)	Сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, ботики, галоши и другие виды из юфти, хромовых кож, текстильных, синтетических и искусственных материалов и комбинированные, резиновые, резинотекстильные, полимерные, полимеротекстильные, валяные Ботинки, полуботинки, туфли и другие виды из юфти, хромовых кож, текстильных, синтетических материалов и комбинированные, резиновые, резинотекстильные, полимерные, полимеротекстильные	6401, 6402, 6403, 6404, 6405
Кожа	Кожи для низа, верха и подкладки обуви, шорно-седельная, техническая, галантерейная для одежды и головных уборов, для перчаток и рукавиц, для протезов и инструментов, для обивки мебели и другие виды кож, а также кожевенные полуфабрикаты	4104 – 4107; 4112 - 4114
Изделия кожгалантерейные и шорно-седельные	Портфели, портпледы, сумки, рюкзаки, перчатки рукавицы, ремни: поясные, для часов, музыкальных инструментов и багажные, изделия дорожные (чемоданы, саквояжи), футляры, снаряжение для милиции, изделия мелкой кожгалантереи, шорно-седельные изделия и другие аналогичные изделия	4201, 4202, 4203
Одежда, изделия меховые	Пальто, полупальто, куртки, накидки, костюмы, комбинезоны, полукомбинезоны,	4303, 6506

	пиджаки, жакеты, жилеты, брюки, юбки, платья, сарафаны, головные уборы, воротники, манжеты, отделки, уборы, перчатки, рукавицы, изделия меховые прочие (чулки, носки, спальные мешки, покрывала) и другие аналогичные изделия	
Шкурки меховые выделанные	Шкурки меховые выделанные	4302

Требования к биологической и химической безопасности текстильных материалов, трикотажных и швейных изделий

Наименование продукции	Гигроскопичность, %, не менее	Воздухопроницаемость, $\text{дм}^3/\text{м}^2\text{сек}$ не менее	Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м, не более	Содержание свободного формальдегида, мкг/г, не более
1	2	3	4	5
Материалы для одежды первого слоя. Нательное и постельное белье, корсетные и купальные изделия, летние головные уборы, чулочно-носочные изделия, платки(в том числе носовые) шарфы, косынки и другие аналогичные изделия.	6 (Для купальных изделий не определяется)	100 (150 для трикотажных изделий) (в чулочно-носочных изделиях не определяется)	15	75
Материалы для одежды второго слоя, платья, блузки, сорочки, брюки, юбки, костюмы, свитера, пуловеры и другие аналогичные изделия	2	70 (100 для трикотажных изделий)	15	300
Материалы для одежды третьего слоя, пальто, куртки, костюмы на подкладке, плащи и другие аналогичные изделия	-	60 (только для подкладки)	15	300

Полотенца, простыни купальные, салфетки	Водопогло- щение не менее 80%	-	15	75
Текстильные материалы для обуви	5	-	-	300 для внешних деталей, 75 для внутренних деталей
Текстильные материалы декоративные, мебельные, ковры, ковровые изделия, напольные покрытия, войлок, фетр	-	-	-	300
Текстильно- галантерейные изделия, нитки швейные, вышивальные, пряжа для ручного вязания	-	-	15	300
Текстильные материалы прикладные: подкладочные, прокладочные для формоустойчи-вости и термоизоляции	2(подкладка)	60 (подкладка кроме ветрозащитной)	15	300
Текстильные материалы ворсовые: бархат, плюш, мех искусственный для обуви.	-	-	-	300

**Требования к санитарно-химическим показателям изделий
в зависимости от состава материала**

Материалы для изготовления изделия	Наименование определяемого вещества	Норматив	
		водная среда (мг/дм ³), не более	воздушная среда (мг/м ³), не более
Натуральные из растительного сырья	Формальдегид*		0,003**
Искусственные (вискозные и ацетатные)	Формальдегид*		0,003**
Полимерные:			
Полиэфирные	Диметилтерефталат	1,5	0,01
	Ацетальдегид	0,2	0,01
	Диоктилфталат	2,0	0,02
	Дибутилфталат	0,2	0,1
Полиамидные	Капролактam	1,0	0,06
Полиакрилонит-рильные	Акрилонитрил	2,0	0,03
	Диметилформамид	10	0,03
Поливинилхло-ридные	Ацетальдегид	0,2	0,01
	Ацетон	2,2	0,35
	Бензол	0,01	0,1
	Толуол	0,5	0,6
	Диоктилфталат	2,0	0,02
	Дибутилфталат	0,2	0,1
Поливинилаце-татные	Винилацетат	0,2	0,15
	Диоктилфталат	2,0	0,02
	Дибутилфталат	0,2	0,1
Полиолефино-вые	Формальдегид*		0,003**
	Ацетальдегид	0,2	0,01
	Спирт метиловый	3,0	0,5
Полиуретановые	Этиленгликоль	1,0	1,0
	Ацетальдегид	0,2	0,01
Полиорганоси-лакcаны	Формальдегид*		0,003**
	Ацетальдегид	0,2	0,01

(силиконы)	Спирт метиловый	3,0	0,5
Кожа, мех	Формальдегид*		0,003**
	Массовая доля водовы-мываемого хрома (VI), мг/кг	3,0	-
Резиновые	Тиурам Е	0,5	-
	Цинк	1,0	-
	Диоктилфталат	2,0	0,02
	Дибутилфталат	0,2	0,1
Красители (мг/кг)	Мышьяк (As)	1,0	-
	Свинец (Pb)	1,0	-
	Хром (Cr)	2,0	-
	Кобальт (Co)	4,0	-
	Медь (Cu)	50,0	-
	Никель (Ni)	4,0	-

* Массовая доля свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет: не более 75 мкг/г для бельевых и бельевых постельных изделий; не более 300 мкг/г для остальных изделий.

** Норматив указан без учета фоновое загрязнение окружающего воздуха.

Требования к химической безопасности изделий легкой промышленности, обработанных текстильно-вспомогательными веществами

Наименование выделяющихся веществ	Норматив	
	Водная среда (мг/дм ³), не более	Воздушная среда (мг/м ³), не более
Метилакрилат	0,02	0,01
Метилметакрилат	0,25	0,01
Стирол	0,02	0,002
Ксилолы (смесь изомеров)	0,05	0,2
Винилацетат	0,2	0,15
Спирт метиловый	3,0	0,5
Спирт бутиловый	0,5	0,1
Сумма общих и летучих фенолов	0,1	-
Фенол	0,05	0,003
Ацетальдегид	0,2	0,01
Толуол	0,5	0,6

Требования к механической и биологической безопасности обуви

Наименование продукции. Род обуви	Наименование показателя безопасности	Нормируемое значение показателя
1	2	3
Обувь мужская и женская из кожи, текстиля, искусственных и синтетических материалов и с комбинированным верхом	Прочность крепления подошвы в обуви химических методов крепления, Н/см: (кроме обуви домашней и дорожной):	
	- из кожи	не менее 34
	- из кожволона и резины непористой	не менее 42
	- из резины пористой полимерной материалов толщиной: до 6 мм (включительно) св.6 до 10 мм (включительно) св. 10 до 15 мм (включительно)	не менее 42 не менее 63 не менее 75
	Прочность крепления подошвы в обуви химических методов крепления, Н/см: (для обуви домашней и дорожной)	
	- из кожи	не менее 29
	- из кожволона и резины непористой	не менее 36
	- из резины пористой, полимерных материалов толщиной: до 6 мм (включительно) св.6 до 10 мм (включительно)	не менее 63 не менее 54
	Прочность крепления деталей низа в обуви ниточных методов крепления, Н/см: (кроме обуви домашней и дорожной):	
	- подошва (из кожи) с заготовкой верха (из кожи, текстильного	не менее 140

	материала, искусственной и синтетической кожи) допдельного, прошивного, сандального методов крепления - подошва (из резины непористая, кожи) с заготовкой верха (из кожи) для клеепрошивного, строчечно-клеепрошивного методов крепления - подошва (из резины непористой, полиуритана) с заготовкой верха (из кожи) для бортового метода крепления - подошва (из резины пористой) с подложкой (из кожи) для рантово-клеевого, допдельно-клеевого, сандально - клеевого, строчечно-сандально- клеевого, гвозде-клеевого методов крепления - подошва (из кожи) с рантом (из кожи для рантов) рантового метода крепления - подошва (из кожи) с подрезкой с рантом (из кожи для рантов) рантового метода крепления - подложка (из кожи) с заготовкой верха обуви (из кожи) сандально-клеевого, допдельно-клеевого, строчечно- сандально-клеевого методов крепления - подложка (из кожи) с рантом (из кожи для рантов) для рантово-клеевого метода крепления - рант (из кожи для рантов) со стелькой (из кожи) для рантового, рантово-клеевого методов крепления	не менее 110 не менее 120 не менее 30 не менее 130 не менее 140 не менее 120 не менее 120 не менее 120
	Прочность крепления деталей низа в обуви ниточных методов крепления, Н/см: (для обуви домашней и дорожной):	

	- подошва (из резины пористой) с подложкой (из кожи) допдельно-клеевого, сандаально-клеевого, строчечно-сандаально-клеевого, методов крепления - подложка (из кожи) с заготовкой верха обуви (из кожи) сандаально-клеевого, допдельно-клеевого, строчечно-сандаально-клеевого методов крепления Прочность крепления каблука (пластмассового, деревянного) - среднего (от 30 до 45 мм), высокого (св. 45 до 70 мм) и особо высокого (более 70 мм), Н Гибкость обуви, Н/см - клеевого метода крепления на подошве из: кожи резины непористой, кожволонa пористой резины - литьевого, строчечно-литьевого, строчечно-клеевого, сандаального, строчечно-сандаального методов крепления, прессовой вулканизации, строчечно-прессовой на подошве из кожи, резины непористой, резины пористой и полимерных материалов	не менее 26 не менее 102 не менее 850 не более 14 не более 10 не более 7 не более 5
Обувь для игровых видов спорта	Стойкость подошвы к многократному изгибу, циклы: - для баскетбола - для волейбола - для тенниса - для кросса	не менее $10 \cdot 10^3$ не менее $20 \cdot 10^3$ не менее $15 \cdot 10^3$ не менее $20 \cdot 10^3$
	Ударная прочность подошвы, Дж: - для баскетбола - для волейбола - для тенниса	не менее 20 не менее 10 не менее 15

	- для кросса	не менее 15
Обувь для игры футбол и регби и для других видов спорта	Прочность крепления подошвы, обуви: - прошивного метода крепления, Н/см; - клеевого метода крепления, Н Прочность крепления втулки, Н	не менее 140 не менее 140 не менее 15
Обувь резиновая, полимерная, резинотекстильная и полимеротекстильная	Водонепроницаемость	Внутренняя поверхность обуви должна быть сухой
	Прочность связи резиновой обсоюзки с текстильным верхом Н/м	не менее 1200
	Толщина резиновых сапог в зонах измерений, мм, не менее:	
	носовая, передовая часть, голенище в подъеме;	2,5
	нижняя и верхняя часть голенища;	1,5
	каблук вместе подошвой;	22,0
	подошва в подметочной части	8,0

**Требования механической и биологической безопасности
кожгалантерейных и шорно-седельных изделий**

Наименование продукции	Наименование показателя свойств	Нормируемое значение показателя
1	2	3
Сумки (бытовые и специальные, портпледы, чемоданы, портфели, рюкзаки, футляры, папки	Разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максима- льная загрузка, Н - сумки женские и мужские, моло- дежные - сумки хозяйственные, пляжные - сумки специальные, рюкзаки, футляры - портфели женские, папки деловые - сумки дорожные, спортивные, портфели дорожные, чемоданы- дипломаты, чемоданы дорожные мягкой и полужесткой конструкции - чемоданы дорожные жесткой конструкции, чемодан-гардероб Устойчивость окраски, балл, к: - сухому трению - мокрому трению - «поту»	не менее 50 не менее 90 не менее 90 не менее 70 не менее 170 не менее 400 не менее 4 * не менее 3 * не менее 3 *
Ремни поясные и для часов, ремни для музыкаль- ных инструментов, изде- лия мелкой кожгалан- тереи	Устойчивость окраски, балл, к: - сухому трению - мокрому трению - «пота»	не менее 4 * не менее 3 * не менее 3 *
Ремни багажные	Разрывная нагрузка узла крепления	не менее 170

	ручек и плечевых ремней, Н Устойчивость окраски, балл, к: - сухому трению, - мокрому трению,	не менее 4 * не менее 3 *
Перчатки и рукавицы, шорно-седельные изделия	Устойчивость окраски, балл, к: - сухому трения - мокрому трения - «поту»	не менее 4 * не менее 3 * не менее 3 *
(*)- показатель для кожи		

Требования к санитарно-химическим показателям кожгалантерейных изделий в зависимости от состава материала

Материалы	Наименование выделяющихся веществ	Норматив
		Воздушная среда (мг/м ³), не более
Натуральные материалы из растительного сырья, натуральная кожа	формальдегид	0,003*
Полиамидные	формальдегид капролактан гексаметилендиамин	0,003* 0,06 0,001
Полиэфирные	формальдегид диметилтерефталат ацетальдегид	0,003* 0,01 0,01
Полиакрило-нитрильные	формальдегид акрилонитрил винилацетат	0,003* 0,03 0,15
Полиуретановые	формальдегид толуилендиизоцианат ацетальдегид	0,003* 0,002 0,01
Поливинилхлоридные	формальдегид фенол диоктилфталат дибутилфталат ацетон	0,003* 0,003 0,02 не допускается 0,35
Искусственные вискозные и ацетатные	формальдегид уксусная кислота	0,003* 0,06
Полиолефиновые	формальдегид ацетальдегид	0,003* 0,01
Винилацетаты (искусственная кожа)	формальдегид винилацетат диоктилфталат дибутилфталат	0,003* 0,15 0,02 не допускается
Синтетическая кожа	формальдегид дибутилфталат диоктилфталат	0,003* не допускается 0,02

Резиновые	формальдегид	0,003*
	дибутилфталат	не допускается
	диоктилфталат	0,02
Картон	формальдегид	0,003*

* Норматив указан без учета фоновое загрязнение окружающего воздуха.

Требования к химической безопасности кож

Наименование продукции	Наименование показателя свойств	Нормируемое значение показателя
1	2	3
Кожа для низа обуви, в том числе для рантов, для протезов и деталей музыкальных инструментов, техническая, кожаные полуфабрикаты	Массовая доля водовываемого хрома (VI), мг/кг Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г	не более 3,0 не более 150
Кожа (в т.ч. юфта и из спилка) для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, шорно-седельная, мебельная и для обивки различных изделий	Массовая доля водовываемого хрома (VI) мг/кг Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г Устойчивость окраски к: - сухому трению, - мокрому трению, - «поту»	не более 3.0 не более 150 не менее 4 не менее 3 не менее 3